



DeRock DG-10

**Грунтовка универсальная, глубокого проникновения
готовая для применения.**

Свойства:

- водно-дисперсионная;
- для наружных и внутренних работ;
- высокая проникающая способность;
- готовая для применения;
- снижает водопоглощающую способность основания;
- блокирует миграцию растворимых веществ из основания;
- повышает адгезию материалов к основанию;
- паропроницаемая;
- экологически безопасна.

Область применения:

Грунтовка глубокопроникающая водно-дисперсионная DeRock DG-10 предназначена для подготовки поверхности впитывающих, сильно впитывающих и непрочных оснований перед последующим нанесением слоев отделочных материалов - штукатурок, шпатлевок, стяжек, плиточных клеев, красок, гидроизоляционных мастик и т.п. Применяется для наружных и внутренних работ по основаниям из бетона, ячеистого бетона, кирпичной кладки, штукатурки, шпатлевки, стяжки, наливных полов, гипсокартона, ДСП, ЦСП и т.п. Грунтовку нельзя использовать в качестве финишного декоративного или защитного покрытия.

Подготовка основания:

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Основание должно быть прочным, стабильным, сухим и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жира, битума и остатков масляных и эмульсионных красок. Непрочные, рыхлые или отслаивающиеся участки основания следует механически устранить и выровнять. Основание не должно быть покрыто льдом, снегом или инеем. Основания, пораженные грибком, мхом, плесенью очистить стальными щетками и обработать соответствующим биоцидным средством. Прилегающие поверхности, которые не должны быть загрунтованы, требуется надлежащим образом защитить.

Способ применения:

Грунтовка глубокопроникающая водно-дисперсионная DeRock DG-10 поставляется готовой для применения и наносится равномерно на основание при помощи кисти или валика. Перед применением грунтовку необходимо перемешать в заводской упаковке или в другой емкости неподверженной коррозии.

При грунтовании сильно впитывающих, пористых или рыхлых оснований необходимо нанесение грунтовки за 2 раза. Для первого слоя грунтовку требуется разбавить чистой водой в пропорции 1:1 и обильно нанести до полного насыщения поверхности. Грунтовка должна полностью впитаться в основание, без подтеков и луж. Второй слой необходимо наносить неразбавленной грунтовкой до полного высыхания первого слоя. В остальных случаях используют неразбавленную грунтовку.

Расход грунтовки зависит от впитывающей способности основания и пропорции разбавления.

Условия применения:

Работы должны производиться при температуре воздуха, основания и материала от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. В холодное время года при низких температурах необходимо устраивать тепловой контур. Не допускается производить работы при прямых солнечных лучах, под дождем и при сильном ветре. Для защиты от солнца, ветра и дождя, необходимо укрыть строительные леса: сверху – пленкой, по плоскости фасада – защитной строительной сеткой. Во время высыхания нанесенного материала, их поверхность следует защищать от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, слишком низких и высоких температур, в течение всего времени высыхания.

Расход: 0,1-0,2 л/м²

Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, свойств поверхности основания и консистенции. Точные данные по расходу, при необходимости, следует определять на объекте.

Упаковка:

Грунтовка глубокопроникающая DeRock DG-10 поставляется в пластиковых ёмкостях по 5 и 10 л.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом помещении, при температуре не менее +5° С, избегать постоянного нагрева упаковки, в том числе при прямых солнечных лучах. Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев от даты изготовления. Возможно не более 5 циклов замораживания.

Технические характеристики:

Состав:	водная дисперсия сополимеров акрилатов, модифицирующие добавки.
Цвет в жидком состоянии:	молочно - белый.
Цвет (высохшей пленки):	прозрачный.
Плотность:	около 1,0 кг/дм ³ .
Температура применения:	от +5°C до +30°C
Уровень pH :	6,5-9,0
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее:	7,0

Меры предосторожности:

Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты: рабочую одежду, рабочие перчатки, для защиты глаз - рабочие очки. Перед рабочим перерывом и после работы помыть руки водой с мылом и смазать восстанавливающим кремом. Внимание! Во время работы запрещается: есть, пить, курить.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на наших современных знаниях, исследованиях и опыте, и предоставлены добросовестно в соответствии с правилами, действующими в нашей Компании и у наших поставщиков. Предложенные способы действия считаются общепринятыми, однако каждый из пользователей этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включая проверку конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности материала для достижения поставленных целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный в результате неправильного или ошибочного применения ее материалов.
