



## DeRock PrimerTone

### Грунтовочная краска

#### Свойства:

- водно-дисперсионная;
- для внутренних работ;
- готовая для применения;
- снижает расход финишного покрытия;
- паропроницаемая;
- может колероваться;
- повышает адгезию материалов к основанию;
- снижает водопоглощающую способность основания;
- выравнивает цвет финишного покрытия;
- обладает хорошей растекаемостью;
- без растворителей, экологически безопасна.

#### Область применения:

Грунтовочная краска водно-дисперсионная DeRock PrimerTone предназначена для подготовки поверхности оснований перед последующим нанесением интерьерных водно-дисперсионных красок и декоративных тонкослойных покрытий. Применяется для внутренних работ на основаниях из бетона, гипсовых и цементных штукатурок и шпатлевок, полимерных штукатурок и шпатлевок, старых водно-дисперсионных покрытий, стеклообоев, обоев под покраску, гипсокартона, ДВП, фанеры и т.п. Создает адгезионный промежуточный слой. Выравнивает и снижает впитывающую способность основания. Улучшает кроющую способность и уменьшает расход краски, предотвращает искажение оттенка финишного покрытия. Увеличивает «открытое» время работы при нанесении последующих слоев краски. При правильном подборе валика создает гладкое покрытие. Может использоваться при перекрашивании старых дисперсионных покрытий. Поставляется белого цвета, **может колероваться в светлые и средние по насыщенности оттенки, приближенные к цвету краски**. Грунт-краску нельзя использовать в качестве финишного декоративно-защитного покрытия.

#### Подготовка основания:

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Основание должно быть прочным, сухим и ровным, очищенным от пыли, грязи, извести, масел, жира, битума и остатков масляных и эмульсионных красок. Непрочные, рыхлые или отслаивающиеся участки основания следует механически устранить и выровнять. Основания, пораженные грибком, мхом, плесенью очистить щетками и обработать соответствующим биоцидным средством. Сильно впитывающие, мелящиеся и подверженные влиянию влаги основания (цементносодержащие и гипсовые штукатурки, шпатлевки и ДВП, гипсокартон и т.п.) предварительно обработать глубокопроникающими грунтовками DeRock DG-10 или DeRock DG-15 не менее чем за 12 ч. Свежие основания на цементной основе должны быть выдержаны не менее 14 дней. Влажность минеральных оснований должна быть не более 8%. Прилегающие поверхности, которые не должны быть загрунтованы, требуется надлежащим образом защитить.

#### Способ применения:

Перед применением грунтовочную краску необходимо перемешать в заводской упаковке или в другой емкости, неподверженной коррозии. Грунтовочная краска DeRock PrimerTone поставляется готовой для применения и наносится равномерно на основание при помощи кисти, валика или безвоздушным напылением, обычно за 1 раз. Допускается разбавление грунтовочной

краски не более чем 5% чистой воды. Нанесение грунтовочной краски осуществлять методом «мокрым по мокрому». Для создания гладкой поверхности рекомендуется подобрать валик с необходимой величиной ворса и провести пробное нанесение. Последующее окрашивание выполнять после высыхания грунтовочной краски, не ранее, чем через 4 ч (при 20° С и относительной влажности воздуха 65%). При низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается. Поверхности, которые не должны быть окрашены, такие как окна, двери должны быть тщательно защищены. Случайные загрязнения немедленно смойте водой. Сразу после использования тщательно промойте инструменты.

#### Условия применения:

Работы должны производиться при температуре воздуха, основания и материала от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Не допускается производить работы при прямых солнечных лучах, при высокой влажности. В течение всего времени высыхания нанесенного материала, поверхность следует защищать от пыли, загрязнений, прямых солнечных лучей, слишком низких и высоких температур.

**Расход:** 70-100 мл/м<sup>2</sup> (по гладкому основанию)

На шероховатых, рельефных и пористых основаниях расход увеличивается.

*Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, свойств поверхности основания и консистенции. Точные данные по расходу, при необходимости, следует определять на объекте.*

#### Упаковка:

Грунтовочная краска DeRock PrimerTone поставляется в пластиковых ёмкостях по 5 и 10 л.

#### Хранение:

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом помещении, при температуре от +5°С до +30°С, избегать постоянного нагрева упаковки, гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев от даты изготовления.

#### Технические характеристики:

Состав:	водная дисперсия сополимеров акрилатов, модифицирующие добавки, пигмент, минеральные наполнители.
Цвет базовый:	белый.
Плотность:	1,35-1,45 кг/дм <sup>3</sup> .
Температура применения:	от +5°С до +30°С
Уровень pH:	7,0-9,0

#### Меры предосторожности:

Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты: рабочую одежду, рабочие перчатки, для защиты глаз - рабочие очки. Перед рабочим перерывом и после работы помыть руки водой с мылом и смазать восстанавливающим кремом. Внимание! Во время работы запрещается: есть, пить, курить.

Вышеуказанные данные, рекомендации и указания основаны на наших современных знаниях, исследованиях и опыте, и предоставлены добросовестно в соответствии с правилами, действующими в нашей Компании и у наших поставщиков. Предложенные способы действия считаются общепринятыми, однако каждый из пользователей этого материала должен убедиться всеми возможными способами, включая проверку конечного продукта в соответствующих условиях, в пригодности

---

материала для достижения поставленных целей. Ни Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный в результате неправильного или ошибочного применения ее материалов.

---